

用途：無垢木材

軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修や保護。



住宅や店舗の屋外木部に



手早く塗って...

乾燥する前にエイジング処理

エイジング(古色調)塗装も可能



完成!



標準塗装工程(2回塗装)

1回目

ビアンコートWを刷毛等で塗ります(塗布量40~50g/m²)。夏期1時間程度、冬期2時間程度乾燥させます。

2回目

ペーパーをあてて毛羽立ちを取ります。ビアンコートWを刷毛等で塗ります(塗布量20~30g/m²)。塗装完了後、雨等の水がかからないようにし、2日程度乾燥させます。
(2回目は含浸が少なくなり、塗布量が低下します)

※木質等により浸透量の違いがあり、色合いが変わります。試し塗りをお奨めします。

【希釈用アルコール】ブタノール
(商品記号) BC-300 (容量) 500ml~

※ビアンコートWを薄める際にはなるべく当社ブタノールを使用して下さい。当社推奨の溶剤以外で薄めると、様々なトラブルの原因になる場合がございますのでお勧めしません。



ご使用上の注意

- ▶子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- ▶有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくして作業してください。
- ▶火気のあるところでは使用しないでください。
- ▶残った塗料は、ふたをし、高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
- ▶本来の用途以外には使用しないでください。

品質表示

●品名/無機ガラス塗料●液性●油性●成分/無機ガラス、有機溶剤(アルコール)、顔料、紫外線吸収剤、防腐剤

MADE IN JAPAN

色見本/商品記号

黒鷲
kurotobi

BC-101W-BR3440

焦茶
kogecha

BC-101W-BR3410

赤銅
shakudou

BC-101W-BR2420

紅檜皮
benihihada

BC-101W-BR2410

山吹茶
yamabukicha

BC-101W-BY1222

黄金
kogane

BC-101W-BY1722

黒
kuro

BC-101W-BK1040

無色(ビアンコートBをお使い下さい)
mushoku

BC-101B(艶有り)
BC-101BM(艶なし)
※UVカットはオプション

※表示の色見本は、艶なしタイプを楡に標準塗装(2回塗装)したものです。印刷物のため、実際の色とは多少異なりますのでご了承下さい。

程良い艶有リタイプもございます。

応急処置

- ▶皮フについたときはすぐに拭き取り、石けん水で洗い落としてください。
- ▶目に入ったときはすぐに水で洗い、医師の診察を受けてください。
- ▶万一飲み込んだときは水で口をゆすぎ、直ちに医師の診察を受けてください。

BIANCO
JAPAN

ビアンコートW

浸透型着色ガラス塗料

業務用

BC-101Wシリーズ

屋外木部を守るには？

解決策は中面をご覧ください▶▶▶

■お気軽にお問い合わせください。

BIANCO
JAPAN

株式会社ビアンコジャパン

〒601-8362 京都市南区吉祥院長田町47番地
TEL.075-693-5531 FAX.075-693-5522

ホームページ

<http://www.biancojp.co.jp>

※当社ホームページの「お問い合わせ」ページからもお問い合わせいただけます。

高性能ガラスコーティングの「ビアンコート」シリーズから
浸透型着色ガラス塗料

「ビアンコートW」誕生

例えば高所の軒天や羽目板。

近年の和・洋モダン住宅に多い無垢木材ルーバーは、
メンテナンスが難しい建材の一つです。

屋外の無垢木材にビアンコートWを施工しておけば

一般的な有機樹脂塗料では得られない

ガラスならではの耐候性により、様々なトラブルから素材を守り

褪色せず、木の持つ本来の美しさを長期間維持させます。

Modern Architecture 木の風合い
ぬくもり

Traditional Architecture 和の文化

ガラスコーティングが解決

特長

- ガラス（無機）を含浸
- 浸透性も高く、圧倒的な耐候性
- UVテスター2500Hで変色・褪色なし
(※但し、ステンレス304薄板1.2mmに塗布して試験)
- 雨掛りでも色飛び・色抜けなし ● カビや蟻を寄せ付けない
- 汚れが浸透しないため、メンテナンスが極めて容易
- エイジング(古色調)塗装も可能 ● 程良い通気性・調湿性を維持
- シックハウス・シックスクールの原因物質が無く安全
- 臭いが気にならない超低臭設計

メンテナンス カビ 雨 褪色 虫 浸食 剥離
腐食 経年劣化

汚れがついてもメンテナンスが簡単!

防汚・撥水効果

艶有りタイプの方が撥水
している様に見えますが、
耐浸水性能は同じです。



長期的には労務費や
メンテナンスコスト低

塗布作業は2度塗りしても1日で終わります!

短時間施工

※標準塗装(2回塗装)で色見本の色になります。
詳しくは最終ページを参照下さい。



夏期1時間、冬期2時間程で2回目の塗布作業が可能

オープンカフェなどの飲食店や公共施設でも安心!

安全性

ホルムアルデヒド放散量試験

試験項目	試験方法	試験結果
塗膜からの 放散成分分析	● JIS K5601-4-1:2003 「塗料分析方法 第4部 塗膜からの放散成分分析 第1節 ホルムアルデヒド」 ● 条件: 希釈なし、1回塗り(刷毛塗り) 塗布量 25g/m ²	平均 0.09mg/L

※塗布液: ビアンコートW (BC-101W)

※ホルムアルデヒド放散量 0.12mg/L 以下でF☆☆☆☆です。(上記JIS表記法による)

※(財)日本塗料検査協会

昭和34年厚生省告示第370号試験

	試験項目	試験結果
材質試験	鉛	適合する
	カドミウム	適合する
溶出試験	重金属(鉛として)	適合する
	過マンガン酸カリウム消費量	適合する

※塗布液: ビアンコートW (BC-101W)

保護や定期的なメンテナンス
をしていない屋外木部は、雨
だれや跳ね返りによる色飛び、
カビ、虫食いなどで、木造
建築本来の風合いや伝統美
が損なわれてしまいます。

無機(ガラス)ならではの耐久性!

耐久性比較



無機(ガラス)だから透明感がちがう!

木目の美しい仕上がり

